



Datasheet

ND Egg Crate 25 - rol

Materiaal eigenschappen	Norm	Eenheid	Prestatie		
Kern	-	-	HDPE		
Filter/geotextiel	-	-	-		
Scheidingsfolie	-	-	-		
Scheidingsvlies	-	-	-		
Mechanische eigenschappen (gemiddelde waarden)					
Druksterkte	hEN EN ISO 25619-2	kPa	100		
Druksterkte bij 10 % vervorming	hEN EN ISO 25619-2	kN/m	80		
Fysieke eigenschappen (absolute waarden)					
Bouwhoogte bij 2 kPa	-	mm	25		
Nophoogte bij 2 kPa	-	mm	25		
Perforaties per m ²	-	-	1.023		
Diameter perforaties	-	mm	3		
Waterhouden vermogen noppen omhoog	-	l/m ²	-		
Waterhouden vermogen noppen omlaag	-	l/m ²	-		
Afmetingen (L x B)	-	m	2,4 x 1,2		
Gewicht per m ²	-	g	943,16		
Oppervlak per rol	-	m ²	2,88		
Rolgewicht	-	kg	2,72		
Drainagecapaciteit (gemiddelde waarden)					
Verticale drainage / Muur - gradient i=1					
Druk	Inbouwdiepte		Noppen omhoog	Noppen omlaag	
20 kPa	2.0 m	hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	9,69	12,92
50 kPa	5,0 m	hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
100 kPa	10,0 m	hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
Horizontale drainage / Dak					
Afshot = 1 % - Bijzondere situatie					
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	0,69	1,08
100 kPa - terrasdakstelsysteem		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
200 kPa - parkeerdakstelsysteem		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
Afshot = 1,5 %					
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
100 kPa - terrasdakstelsysteem		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
200 kPa - parkeerdakstelsysteem		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
Afshot = 2 %					
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	1,19	1,72
100 kPa - terrasdakstelsysteem		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
200 kPa - parkeerdakstelsysteem		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
Afshot = 2,5 %					
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
100 kPa - terrasdakstelsysteem		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
200 kPa - parkeerdakstelsysteem		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
Afshot = 3 %					
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	1,5	2,15
100 kPa - terrasdakstelsysteem		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-
200 kPa - parkeerdakstelsysteem		hEN EN ISO 12958	l/(s.m)	-	-

* Getest: geen dichtschuur - hard/zacht wit vlies - noppen 'recht' 45 graden t.o.v. MD

De bovenstaande waarden zijn indicatief en corresponderen met gemiddelde waarden, die verkregen zijn in ons laboratorium en in externe testinstituten. Het recht wordt voorbehouden om de specificaties aan te passen, zonder hier vooraf melding van te doen. Standaard variaties in de mechanische eigenschappen van 15 %, in de hydraulische eigenschappen van 20 % en in de fysieke eigenschappen van 5 % zijn

Nophadrain BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens. Elk project stelt zijn eigen eisen en wij zijn graag bereid u bij de specifieke uitwerking behulpzaam te zijn. Graag houden wij ons voor op- of aanmerkingen aanbevolen. Alle aangegeven waarden zijn gemiddeld.